

KARTA TECHNICZNA

Oznaczenie: TDS02CU220F21

CEMENTITIOUS SL 2-20F

Quartzline Cementitious SL 2-20F to masa wyrównująca na bazie cementu, wzmocniona włóknami, przeznaczona do wyrównywania wewnątrz budynków podłogi betonowych, jastrychów cementowo-piaskowych i podłogi pod płytki w warstwach o grubości od 2 do 20 mm.

Cementitious SL 2-20F charakteryzuje się niskim skurczem i niskimi naprężeniami, szybko wiąże, jest łatwy do pompowania i nadaje się do szlifowania po utwardzeniu. Nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz w pomieszczeniach mokrych. Nie nadaje się do stosowania na podłożach anhydrytowych ani w pomieszczeniach przemysłowych.

WARUNKI APLIKACJI:

Temperatura podłoża	Minimum 10°C, maksymalnie 25°C
Temperatura otoczenia	Minimum 10°C, maksymalnie 25°C
Wilgotność względna	< 75% R.H.
Punkt rosy	Uwaga na kondensację

Temperatura podłoża i nieutwardzonego materiału musi być co najmniej o 3 °C wyższa od punktu rosy, aby zapobiec powstawaniu kondensatu, wykwitom i powstawaniu mlecza cementowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być w pełni utwardzone i w dobrym stanie konstrukcyjnym, wolne od luźnych części, zanieczyszczeń, pęknięć, wydzielania wody i osadów węgla wapnia. Minimalna nośność powinna wynosić 25 N/mm², a minimalna przyczepność 1,5 N/mm².

Uszkodzenia powierzchni należy wypełnić preparatem Quartzline Cementitious MRP lub Alpha MRP, w zależności od rodzaju podłoża.

W przypadku podłogi betonowych i podłogi z jastrychu cementowo-piaskowego maksymalna wilgotność resztkowa wynosi 2,5% CM. Przy wilgotności resztkowej do 6% CM należy nałożyć 2 warstwy bariery przeciwwilgociowej Quartzline Primer DPM, a następnie warstwę Quartzline Primer GP.

Zawsze stosować grunt. Na podłoża porowate stosować Quartzline Primer Universal, a na podłoża nieporowate – Quartzline Primer GP.

Wyłączyć ogrzewanie podłogowe co najmniej 48 godzin przed, w trakcie i po montażu. W przypadku nowych podłóg z ogrzewaniem podłogowym należy przestrzegać protokołu rozgrzewania i chłodzenia.

ZUŻYCIE:

Zużycie produktu Cementitious SL 2-20F wynosi 1,6 kg/m² proszku na 1 mm grubości warstwy.

APLIKACJA:

5,5 litra wody na worek 25 kilogramów proszku.

Odmierz 5,5 litra wody za pomocą urządzenia dozującego wodę Collomix AQiX lub wagi i wlej do czystego wiadra. Dodaj jeden worek CEMENTITIOUS SL 2-20F i użyj mieszadła Quartzline DLX152, aby wymieszać wodę przez 3 minuty, aż uzyskasz mieszaninę jednorodną.

Wylej masę wyrównującą na zagruntowane podłoże i rozprowadź ją za pomocą pacy, rakli zębatej lub pacy szwedzkiej, aż do uzyskania pożądanej grubości warstwy.

WŁAŚCIWOŚCI:

Wzmocniony włóknami
Na bazie cementu
Bezrospuszczalnikowa
Modyfikowany polimerami
Pompowny
Nadaje się do wielu zastosowań
Nadaje się do różnych obróbek końcowych
Szybkie utwardzanie i schnięcie
Samopoziomujący

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Gęstość ¹ (g/cm ³)	1,6
Wytrzymałość na ścislenie ² (N/mm ²)	> 25
Wytrzymałość na zginanie ² (N/mm ²)	> 6

1 = ISO 2811-1/+ 23°C/50% R.H.

2 = ISO 196-1/@ 28 dni/+ 23°C/50% R.H.

INFORMACJE:

Postać: Worek 25 kg, proszek, kolor szary

Okres przydatności: Do 6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zapieczętowanym, nieotwartym i nieuszkodzonym opakowaniu, przechowywanym w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 30°C.

CZAS UTWARDZANIA:

Faza	Czas (w 20°)
Czas obróbki	ok. 30 min
Można po nim chodzić	ok. 3 godz.
Gotowy do układania wykładziny (3 mm)	ok. 24 godz.

*Czas utwardzania zależy w dużym stopniu od grubości warstwy nałożonej i warunków.



CEMENTITIOUS SL 2-20F

WAŻNE UWAGI:

- Nie mieszać z innymi produktami podłogowymi.
- Wykończyć podłogę w ciągu 7 dni, aby zapobiegać powstawaniu pęknięć.
- Podłoże musi być dobrze nasyczone, aby woda pozostała dostępna do hydratacji cementu.
- Świeżo nałożony produkt Cementitious SL 2-20F należy chronić przed wilgocią, światłem słonecznym i przeciągami przez co najmniej 24 godz.
- Nie dodawać wody, gdy produkt zacznie reagować.
- Cementitious SL 2-20F można nakładać w pomieszczeniach wilgotnych.
- W przypadku kolejnych instalacji może być konieczna dodatkowa obróbka mechaniczna w celu usunięcia ewentualnego mleczka cementowego.

INFORMACJA PRAWNA:

Podane informacje i zalecenia opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu firmy Quartzline przy prawidłowym użytkowaniu w normalnych warunkach. Ze względu na różnice w materiałach, podłożach i warunkach nie można przyjąć żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za przydatność lub zastosowanie. Quartzline zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości produktu. Należy przestrzegać praw własności osób trzecich. Wszystkie dostawy podlegają obowiązującym warunkom sprzedaży i dostawy.

PODSTAWA PODANYCH WARTOŚCI:

Wszystkie dane techniczne zawarte w niniejszej karcie informacyjnej produktu opierają się na testach laboratoryjnych. Dane mogą ulec zmianie w zależności od warunków.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i usuwania produktów chemicznych użytkownik powinien zapoznać się z najnowszą kartą charakterystyki produktu, zawierającą dane fizyczne, ekologiczne, toksykologiczne i inne dane związane z bezpieczeństwem.