

Plint Massa

Verpakking:

15 kg set

Eigenschappen:

- Sneldrogend
- Krimbestendig
- Het uitharden wordt niet beïnvloed door een hoge luchtvochtigheid
- Extreem goede hechting op beton
- Hoge mechanische weerstand
- Extreem duurzaam
- Thixotroop, zal niet stromen
- Oplosmiddelvrij
- Inhoud is belangrijk ~ 100%
- Kleefkracht **1** (N/mm²) > 1,5 (concrete storing)

1 = EN 4624, 14 dagen / + 23 °C / 50% R.H

Beschrijving:

Eurostep Plint Massa is een tweecomponenten thixotrope restauratiemortel op basis van een combinatie van epoxyharsen met geraffineerde kwartsvullers. De Plint massa is eenvoudig aan te brengen en gemakkelijk te verspreiden rond covings. Eurostep Plint Massa is speciaal ontworpen om koefvormige sanitaire plinten te maken, maar kan ook worden gebruikt voor:

- Repareren van gaten en beschadigde voegranden in beton, cement en steenoppervlakken.
- Stijve gewrichtsvulling van brede en stijve gewrichten. Vullen en afdichten van (niet-beweegbare) scheuren

Gebruik:

Product	Gebruik:
Plint Massa	~ 1,9 kg/m ² /mm

Toepassing:

Voeg component B toe aan component A en mix minimaal 3 minuten met een powermixer op lage snelheid, van 300 tot 400 RPM, met een WK90 mixerpeddel.

Zodra een homogene consistentie is bereikt, giet u de materialen in een schone tweede container en mengt u opnieuw om een gelijkmatige consistentie te bereiken.

Meng niet meer dan binnen de verwerkingstermijn kan worden toegepast.

Touch-droog @ 20°C
8 uur

Licht verkeer @ 20°C
24 uur

Volledig uitgehard @ 20°C
7 dagen

De verwerkingstijd is ongeveer 60 minuten bij +20 °C, maar zal langer zijn bij lagere temperaturen en korter bij hogere temperaturen en bij het mengen van grote hoeveelheden verdicht materiaal.

Breng eerst een primer aan met Sealer E.

Breng de mortel aan terwijl deze nog stroperig is.

Kan zonder bekisting in 25 mm dikke lagen op verticale oppervlakken worden aangebracht.

De maximale horizontale laagdikte is 60 mm.

Controleer bij volledige uitharding de hechting door lichtjes te tikken met een hamer.

Substraat:

Beton, mortel, natuur- en steensubstraten:

De ondergrond moet schoon en droog zijn en vrij van vuil, olie, vet en andere vervuiling en moet deugdelijk en voldoende drukbestendig zijn (minimaal 25 N/mm²), met een minimale kleeftkracht van 1,5 N/mm².

Al het stof, losse en brokkelige materiaal moet volledig van alle oppervlakken worden verwijderd voordat het product wordt aangebracht, bij voorkeur met behulp van een borstel en / of industriële stofzuiger.

Eerdere lagen en coatings moeten worden verwijderd om een open gestructureerd oppervlak te creëren dat vrij is van cementlaitantie.

Voer bij twijfel altijd een voorafgaande adhesietest uit.

Toepassingsvoorwaarden:

Oppervlaktetemperatuur: Minimaal 10°C, maximaal +30°C

Omgevingstemperatuur: Minimaal 10°C, maximaal +30°C

Vochtgehalte substraat: < 4% vocht
Voer een hardmetaalmeting uit.

Relatieve luchtvochtigheid: Maximaal 75% R.H.

Dauwpunt: Pas op voor condensatie!

De ondergrond en niet-uitgeharde vloer moeten zich ten minste 3°C boven het dauwpunt bevinden om het risico op condensatie of uitbloeiing op de vloerafwerking te verminderen.

Opmerkingen:

Tijdens het aanbrengen en uitharden beschermen tegen vocht en regen.

De onjuiste beoordeling en behandeling van scheuren kan leiden tot een verminderde levensduur en terugkerende scheuren.

Als verwarming nodig is, gebruik dan geen gas, olie, paraffine of andere branders op fossiele brandstoffen.

Deze produceren grote hoeveelheden CO₂ en waterdamp, wat de afwerking nadelig kan beïnvloeden. Gebruik voor verwarming alleen elektrisch aangedreven heteluchtventilatiesystemen.

Gezondheids- en veiligheidsinformatie:

Voor informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en verwijderen van chemische producten, de gebruiker moet het meest recente productveiligheidsinformatieblad raadplegen, dat betrekking heeft op fysische, milieu-, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens.

Juridische mededeling:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Eurostep producten, wordt te goeder trouw geleverd op basis van de huidige kennis en ervaring van Eurostep met producten die onder normale omstandigheden op de juiste manier zijn opgeslagen, behandeld en aangebracht.

In de praktijk kunnen de verschillen in materialen, ondervloeren en feitelijke omstandigheden ter plaatse zodanig zijn dat er geen uit deze informatie en adviezen kan garantie worden afgeleid met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige rechtsverhouding, op basis hiervan informatie, of van schriftelijke aanbevelingen of andere gegeven adviezen.

Eurostep behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van producten te wijzigen.

De eigendomsrechten van derden moeten worden gerespecteerd.

Alle bestellingen worden geaccepteerd onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers moeten

Raadpleeg altijd de meest recente editie van het productveiligheidsinformatieblad voor het betreffende product.

Kopieën worden op verzoek verstrekt.

